

## Technische Daten 14 mm Dreischichtparkett



## Technische Daten Dreischichtparkett

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Berg & Berg 3-Schicht Fertigparkett, geölt oder versiegelt.

### DEKLARATION

Eiche, Esche, Buche, Roteiche, Kiefer, Fichte, Birke, Erle (Schweden), Leim KUF (Norwegen), Harzlösung aus pflanzlichen Ölkomponenten (Dänemark), UV-härtender Acryllack (Schweden), Füllstoff.

### DECKSCHICHT

Gesägte Lamellen ca. 3,8 mm (min. 3,6)

### MITTELLAGE

Lamellen aus feinjähriger Kiefer aus Nordschweden, stehende Jahresringe für optimale Formstabilität. Svedloc Profil, an den Enden im massiver Birke oder Erle.

### GEGENZUG

2 mm Fichten Furnier (Schweden).

### OBERFLÄCHENMUSTER

- **XS** · Hochkantdesign  
Decklamellen 250-450mm lang und ca. 10mm breit (min. 3mm am Rand)
- **XS Plus** · Hochkantdesign  
Decklamellen 250-450mm lang und ca. 23mm breit (min. 10mm am Rand)
- **L** · 3-Stab Schiffboden  
Decklamellen 250-450mm lang und ca. 66mm breit
- **XXL** · Landhausdiele  
Decklage aus einem Stück

### DIMENSIONEN

Länge*	2390 mm
Breite	198 mm
Dicke	14 mm
m <sup>2</sup> / Paket	2,84 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> / Palette	114 m <sup>2</sup>
Kg / m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>

\*bei XS, XS Plus und XXL kann bis zu 1/3 der Deckfläche in Systemlängen 800, 1.200 und 1.600 mm enthalten sein.

### PASSGENAUIGKEIT

Präzise Svedloc Plus<sup>®</sup> - Verriegelung. Höhenversatz max. 0,2 mm über der Kante des angefügten Elements (gemäß EN 13489).

### HOLZFEUCHTE

7% ± 1% bezogen auf das Darrgewicht (EN 13489).

### WÄRMELEITWERT

Ungefähr 0,15 W/(mK).

### SCHALLDÄMMWERT

19 – 20 dB bei Verwendung einer herkömmlichen Trittschalldämmung z.B. PE Schaumstoffmatte in 2 mm Stärke. Der Wert bezieht sich auf die Wirkung des Schalls nach unten.

### HÄRTE (Brinell)

- Esche 4,2
- Buche 3,7
- Eiche 3,8
- Kiefer 1,9
- Roteiche 4,0



The mark of responsible forestry

### VERLEIMUNG

Die Schichten werden mit Leim von Dynea verleimt. Dieser besondere Leim trägt wesentlich zum hohen Qualitätsstandard bei.

### VERSIEGELUNG

Fünf Schichten lösemittelfreier Acryllack, der in ausgehärtetem Zustand kein Formaldehyd abspaltet (Emissionsstufe = E0). Lifetime Support durch Bona. Die Versiegelung kann bei Bedarf nachbeschichtet werden.

Glanzgrad der Versiegelung bei 60° Reflexionswinkel:

- Mattlack 8-10%
- Extra matt lackiert 4-6%

## Technische Daten Dreischichtparkett

### Lichtbeständigkeit

(24 Stunden mit UV-Licht im Labor, Wert 1 - 5,5 = keine Auswirkungen, d.h.

Maximalwert)

- Esche 4
- Buche 4
- Eiche 4
- Kiefer 1
- Roteiche 4

### Chemikalienwiderstand

Test mit den gängigsten Chemikalien außer Ammoniak. (Wert 1-5. 5 = keine Auswirkungen, d.h. Maximalwert.)

- Destilliertes Wasser 5
- Ethanol 5
- Olivenöl 5
- Schwarzer Tee 5
- Haushaltsreiniger 5
- Aceton 5
- Rotwein 5
- Milch 5
- Kaffee 5

### Kratzfestigkeit

Stridsman-Test Klasse SC3

### Abriebfestigkeit

Taber Abraser-Test mit Sand Stufe 6 nach SIS 923509. (1 [niedrigste] – 8 [höchste]).

### Rutschhemmstufen

Getestet nach deutschem Standard

- Leder gegen Holz: Sehr sicher (entspricht R9)
- Gummi/Kunststoff gegen Holz: Sicher (entspricht R9)

### ÖLOBERFLÄCHE

Faxe High Solid Öl mit besonders hohem Festkörpergehalt (ca. 95%), natur oder weiß, sauerstoffhärtend. Basis pflanzliche Ölkomponenten, diffusionsoffen.

Mehrfacher Auftrag, Lufttrocknung und polierte Oberfläche.

Pflegeanweisung für alle Produkte unter: [www.berg-berg.com](http://www.berg-berg.com).

### WOHNBIOLOGIE

Berg & Berg Drei Schicht Fertigparkett geölt in den Holzarten Eiche, Esche, Roteiche, Bergahorn, Buche und Räuchereiche ist Natureplus zertifiziert mit der Nummer 0209-0311-018-1.

### BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

Emissionsgeprüftes Bauprodukt entsprechend den Grundsätzen des DIBt Nummer Z-156.607-877. Überwachung durch ECO-Institut Köln.

### ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Produkte, die mit der Marke FSC gekennzeichnet sind, werden nach den Kriterien der FSC-Standards geliefert. Diese zielen darauf ab, den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, sichere Entscheidungen über Produkte zu treffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Der Lizenzcode von Berg & Berg lautet FSC-C030473